

Technisches Merkblatt

Fleckschutz F15 Aqua

GRUNDLAGE

Imprägnierung für Steinoberflächen auf Basis von Kunstharzen und C₆-Fluorcarbonharz, Perfluorooctansäurefrei (PFOA*) und Perfluorooctan Sulfan Säurefrei (PFOS*).

VERWENDUNG

Farbvertiefendes Hydrophobierungs- und Oleophobierungsmittel zur Herstellung von wässrigen Imprägnierungen und Fleckschutzmitteln mit Nasseffekt für Natur- und Kunststeinflächen.

EIGENSCHAFTEN

- Wirkt Farbtonauffrischend durch ausgeprägten Nasseffekt
- Wasserabweisend
- Öl- und fettabweisend
- Wirkt verfestigend
- Erzeugt einen sichtbaren Abperleffekt
- Hohe Eindringtiefe
- Für alle saugfähigen Natur- und Kunststeine wie Marmor, Travertin, Solnhofener Platten, Sandstein, Betonstein, Terrazzo, Granit, Cottobeläge
- Gute Haftung auf Steinoberflächen

TECHNISCHE DATEN

- Aussehen: milchig, flüssig
- Wirksubstanz: ca. 42 %
- Dichte bei 20 °C: ca. 1 g/cm³

ANWENDUNG

Fleckschutz F15 Aqua wird je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1:4 bis 1:19 je nach Untergrund mit Wasser verdünnt. Ein Zusatz von 0,1% - 0,5% eines geeigneten Netzmittels oder Co-Lösemittels zur optimalen Untergrundbenetzung wird empfohlen.

Die Verdünnung wird mit Pinsel, Roller oder Wischmopp gleichmäßig und satt auf die saugende Oberfläche aufgetragen. Nach 24h kann auf gleiche Weise eine zweite Lage aufgetragen werden, ggf. auf stark saugenden Untergründen auch eine dritte.

Der getrocknete Belag ist nach 24 Stunden begehbar, und sollte vorher keinem Regenfall ausgesetzt werden.

Die volle Wirkung von **Fleckschutz F15 Aqua** setzt nach 24 Stunden ein.

LAGERUNG

Das Produkt ist frostempfindlich bzw. wärmeempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter 0 °C bzw. über 40 °C gelagert werden. Irreparable Schäden sind möglich. Bei Verdacht auf Frostschädigung bzw. zu warmer Lagerung ist vor der Verarbeitung in jedem Fall eine Überprüfung der Verwendbarkeit erforderlich.

ZU BEACHTEN

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Forschungsarbeiten und Erkenntnissen aus der Praxis. Sie ist jedoch - auch im Hinblick auf eventuelle Schutzrechte Dritter und ausländische Rechtsvorschriften unverbindlich und befreit den Anwender nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen.

Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.

Hinweise zu Kennzeichnungspflicht und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.